



## **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

### **Adquisición de Agregados Pétreos Triturados.**

#### **Descripción**

Es objeto de la presente compra la adquisición de Agregados Pétreos Triturados, aptos para la elaboración de Microaglomerado Asfáltico en Frío, puestos sobre camión.

Se trata de 2(dos) tipos de materiales, clasificados según su granulometría:

- a) Agregado Pétreo Triturado Fino, de tamaño entre 0/6 mm.
- b) Agregado Pétreo Triturado Grueso, de tamaño entre 6/12mm.

#### **Especificaciones Técnicas**

Se aceptará el producto proveniente de la trituración de roca sana (roca granítica, basáltica, piedra bocha/bola de río, etc). Deberán ser limpios, angulares, durables y bien graduados, además, no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química.

#### **Requisitos de los Agregados**

Tamiz		% en peso que pasa	
#	mm	0/6	6/12
1/2"	12,5	100	100
3/8"	9,5	100	85-95
1/4"	6,3	100	70-90
N°4	4,75	85-100	60-85
N°8	2,36	65-90	0
N°16	1,18	45-70	0
N°30	0,6	30-50	0
N°50	0,3	18-30	0
N°100	0,15	10-20	0
N°200	0,08	5-15	0

- Los Áridos triturados, deberán respetar los límites granulométricos descriptos en el cuadro anterior (Norma IRAM 1505 y 1501).



- Equivalente de Arena  $\geq 60\%$  (Norma IRAM 1682).
- Desgaste Los Angeles  $< 25\%$  (Norma IRAM 1532). En el caso de que la roca, tanto para el agregado grueso como el fino, provenga de piedra bola/bocha de río este ensayo PUEDE NO PRESENTARSE junto a la oferta, lo que NO IMPIDE que durante la ejecución de la contratación se pueda solicitar el mismo para efectuar controles de calidad.
- Caras de fractura: Para el agregado pétreo triturado grueso, el 100% de las partículas debe tener al menos dos caras de fractura; para el agregado pétreo triturado fino, el 75% de las partículas debe tener al menos dos caras de fractura.

## **OFERTAS**

La presentación de ofertas se realizará según el presente listado de ítems:

- Item N° 1-Provisión a granel sobre camión propio de Vialidad Nacional, hasta un **máximo de 1400 Tn.** (mil cuatrocientas toneladas) de Agregado Pétreo Triturado Fino (diámetro 0/6mm.) en entregas parciales, en Planta de Elaboración del Proveedor.
- Item N° 2-Provisión a granel sobre camión propio de Vialidad Nacional, hasta un **máximo de 600 Tn.** (seiscientas toneladas) de Agregado Pétreo Triturado Grueso (diámetro 6/12mm.) en entregas parciales, en Planta de Elaboración del Proveedor.

### **Provisión, Plazo y Muestras**

La provisión y pesaje del material se hará en las Plantas de Elaboración del Proveedor para cada ítem (la misma deberá estar situada dentro de la Provincia de Neuquén), puestos sobre camión propio de Vialidad Nacional, en entregas parciales, hasta un máximo de 1400 Tn. y 600 Tn. para cada ítem, según requerimiento de Vialidad Nacional.

El plazo de retiro del material es de 6 (seis) meses.

Los ensayos detallados en el apartado “Requisitos de los Agregados” deberán presentarse junto a la oferta, salvo la aclaración respecto al ensayo “Desgaste Los Angeles”.

Así mismo, durante la ejecución de la contratación, se podrá solicitar por parte de esta Dirección Nacional de Vialidad la toma de muestras del material y ensayos (a efectuar dentro del laboratorio del Proveedor o de este 12º Distrito de D.N.V., según se coordine y convenga en su momento), de forma tal de realizar controles de calidad en la provisión que permita rechazar el material entregado en caso que no cumpla con las exigencias detalladas en el apartado “Requisitos de los Agregados”.

### **Forma de Pago:**

Se realizará en pagos parciales, de acuerdo a la entrega contra remito, acta de recepción y factura correspondiente.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2020-72594680-APN-DNQ#DNV

NEUQUEN, NEUQUEN  
Martes 27 de Octubre de 2020

**Referencia:** EETT "Adquisición de Agregados Pétreos Triturados"

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2020.10.27 09:35:30 -03:00

Cecilia Beatriz Ali  
Asesor Técnico  
Distrito de Neuquén  
Dirección Nacional de Vialidad

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2020.10.27 09:35:31 -03:00